

Tapiflex Stairs
Fișă tehnică

Clasificare	Norma	Tapiflex stairs (lipire)	Tapiflex stairs (autoadezive)
Tip produs	EN ISO 11638	Pardoseli din PVC cu strat de spumă	
Clasificare comercială	ISO 10874	34 Trafic foarte intens	
Clasificare industrială	ISO 10874	42 General	43 Trafic intens
Caracteristici tehnice			
Grosime totală	ISO 24346	3,30 mm	
Grosime strat uzură	ISO 24340	0,85 mm	
Greutate totală	ISO 23997	3250 g/m²	
Tratarea suprafeței		Top Clean XP	
Metoda de instalare		Lipire	Autoadeziv
Performanță pentru marcajul CE			
Declarație de performanță #	EN 14041	0120-025-DoP-2024-02	0120-069-DoP-2024-02
Reacția la foc	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 lipit peste orice substrat A2fl sau A1fl (beton) și/sau Bfl-s1 lipit pe orice substrat de lemn derivat	
Reacție la foc pe substrat de fibrociment	EN ISO 13501-1		Cfl-s1
Reacția la foc pe substrat de rumeguș	EN ISO 13501-1		Cfl-s1
Propensiune electrică statică	EN 1815	Antistatic (< 2 kV)	
Rezistență termică	EN ISO 10456	0,040 m²•K/W	
Rezistență anti-alunecare	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)	
Performanță tehnică			
Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	Valoarea medie măsurată: 0,17 mm Valoarea necesară: ≤0,20 mm	
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	Valoarea medie măsurată : ≤ 0,10 %	
Reducerea zgomotului de impact - ALw	EN ISO 717/2	18 dB	
Reducerea zgomotului de impact în încăpere	NF S31-074	Clasa A (≤ 65 dB)	
Rezistență anti-alunecare	DIN 51130	R10	
Rezistență la solicitările mecanice cauzate de mișcarea unui picior de mobilier	EN ISO 16581	fără deteriorare	
Test role mobilier	EN ISO 4918	fără deteriorare	
Deformare prin căldură	EN ISO 23999	≤8 mm	
Decolorare la lumină	EN ISO 105-B02	≤6	
Rezistență chimică	EN ISO 26987	Nu este afectată	
Încălzirea pardoselii		Adecvată (temperatura sub pardoseală este de maximum 27°C)	
Performanțe de sustenabilitate			
Reciclabilitate prin programul ReStart®		Resturi / Post-utilizare - Contactați Tarkett pentru mai multe informații	
Conținut reciclat		24 %	
Amprenta de carbon (Întreg ciclul de viață, modulele EPD A1-A3)		6,12 kg CO₂eq /m²	
Emisii totale de COV (după 28 de zile)	EN 16516	Platină (≤ 10 μg/m³)	Aur (≤ 100 μg / m³)
Dimensiuni și decoruri			
Rolă		Rolă 1 x 23m	
Număr de decoruri disponibile		15	5

- Autoadeziv : reacție la foc Bfl-s1 pe ambele substraturi și emisii totale de COV-Platinum (≤ 10 μg/m³)
- Lipire : reacție la foc Bfl-s1 pe substrat de beton și Cfl-s1 pe substrat de rumeguș. Emisii totale de COV - aur (≤ 100 μg / m³)



Informațiile de mai sus sunt supuse modificării în vederea îmbunătățirii ulterioare (24/03/2025). În conformitate cu Regulamentul european nr. 305/2011 pentru marcajul CE, declarațiile de performanță sunt disponibile pe site-ul nostru <https://www.tarkett.ro> . Instrucțiunile Tarkett privind instalarea, curățarea și întreținerea trebuie respectate.

Vă rugăm să contactați Tarkett la adresa indicată pentru instrucțiuni.



Tarkett

Subsemnata **MANOLE IULIANA-IONELA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine **engleză și spaniolă**, în temeiul autorizației nr. **36034** din, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din **limba engleză în limba română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

